



上海世秀化工有限公司

Shanghai Seashow Chemical Co., Ltd.

paulxuchen@126.com 徐晨 13735586926

产品说明书

水性含浸树脂 SM-389

特性	芳香族阴离子型水性聚氨酯分散液
外观	乳白色乳液
固含量 (%)	30 ± 1
粘度 (mPa. s/25°C)	200-1200
pH 值 (1/10)	7 ~ 9
吸水率 (%)	≤8
脆折温度 (°C)	≤ -30
贮存	常温下保质 6 个月
包装	20kg/塑桶、125kg/塑桶

特点：手感柔软，回弹性好，耐水解。

使用建议：使用时加 5-8% 的 A20 或 M60 交联剂充分搅拌均匀，根据要求添加适当的水调节粘度。配好的料 4 小时内用完。

Product Instruction Booklet

Waterborne Soakage Resin: SM-389

Characteristics	Aromatic anionic waterborne polyurethane dispersion.
Appearance	Milk white emulsion
Solid content(%)	30 ± 1
Viscosity(mPa.s/25°C)	200–1200
PH value	7 ~ 9
Temperature of brittle(°C)	≤ -30
Water absorption (%)	≤8
Package	20KG/200KG plastic bucket
Storage	6 months at normal atmosphere temperature

Features: soft touch feeling, good resilience, good hydrolysis resistance.

Use suggestion: add 5-8% A20 or M60 crosslinker to mix well, and add proper water to adjust viscosity according to requirements. The prepared material shall be used up within 4 hours.